

Multi Green SF

Polyester Multifunktionsspachtel

V01
07/2019

:: CHARAKTERISTIK

Der Multi Green SF ist ein styrolfreier, zweikomponentiger Polyester Multifunktionsspachtel. Multi Green SF ist ein sehr thixotropes Material, welches sich durch eine hohe Standfestigkeit und optimale Schleifbarkeit auszeichnet.

:: EINSATZGEBIET

Zum universellen Einsatz auf Stahl-, Aluminium- und verzinkten Untergründen im Fahrzeugreparaturgeschäft sowie auf glasfaserverstärkten Untergründen oder Holzteilen.

:: PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN:

- Lieferviskosität bei 20°C: pastös
- VOC - Gehalt: 2004/42/IIB (b) (250) < 250
- Farbton: grün

:: VERARBEITUNG

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.

DOSIERUNG:

Zugabe von 3 Gew% Härterpaste. Eine Über- sowie Unterdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

TOPFZEIT:

Bei +20°C Raumtemperatur, 4 - 5 Minuten

REAKTIONSTEMPERATUR:

Mindestens +5°C

AUFTRAG:

Spachteln

TROCKENZEIT:

Lufttrocknung bei +20°C Raumtemperatur, 20 - 23 Minuten

SCHLEIFBARKEIT:

Im Anschluss an die vorgegebene Trocknungszeit.

Als Füllspachtel

Vorschleif - Trocken mit P80 - P240

Nachsleif - Trocken mit P120 - P240

Als Feinspachtel

Vorschleif - Trocken mit P150 - P240

Nachsleif - Trocken mit P180 - P240

ÜBERARBEITUNG:

Multi Green SF kann mit folgenden CS-Produkten überarbeitet werden

- Elastic green, Elastic weiss oder Elastic beige und Spray oder mit allen gängigen sich im Markt befindlichen 2K – Acrylfüllern.

LAGERUNG:

Ca. 6 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebinde

:: SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermitteln hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE