

:: Plastic Pro

Kunststoffspachtel

CHARAKTERISTIK

Plastic Pro ist ein Polyesterspachtel speziell für das Spachteln auf Kunststoffteilen.

- Modernste Füllstoffe
- Sehr gute Haftungseigenschaften
- Perfekte Schleifbarkeit
- Feine Oberfläche nach dem Schleifen
- sehr gute Elastizität

EINSATZGEBIET

Zur Reparatur von Kratzern und Beschädigungen an Kunststoffteilen.

Bei PP muss ein Primer vorgespitzt sein, nur auf diesem findet der Spachtel Haftung.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN:

Lieferviskosität bei 20°C: pastös

V.O.C.: 2004/42/IIB (b) < 250g/l

Farbton: schwarz

VERARBEITUNG

UNTERGRUND:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird nur

auf gut angeschliffenen Untergründen erreicht.

DOSIERUNG:

Zugabe von 2-3 Gew.% Härterpaste.

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

TOPFZEIT:

Bei +20°C Raumtemperatur: 3-4 Minuten

REAKTIONSTEMPERATUR:

Mindestens +5°C.

AUFTRAG:

Spachteln

TROCKENZEIT:

Lufttrocknung bei +20°C Raumtemperatur, 15 Minuten.

SCHLEIFBARKEIT:

Im Anschluss an die vorgegebene Trocknungszeit.

Vorschleif - Trocken mit P150 - P180

Nachschleif - Trocken mit P240 - P360

ÜBERARBEITUNG:

Der Plastic Pro kann mit allen gängigen sich, im Markt befindlichen, 2K - Acrylfüllern oder mit folgenden CS-Produkten überarbeitet werden:

- Plastik Reiniger
- Plastik Primer

- 1K Füller
- High Build Primer
- Füller 540
- Vario Füller

LAGERUNG:

Ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20°C im geschlossenen Originalgebinde.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise

zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE



03/2020