

NORPOL GO1 S- SERIES

Produktgruppe: 100/90000

Erste Emission: 13/06/2025

Fassung: 0, 13/06/2025

Produkt

Erscheinungsbild

verschiedene Farben

Beschreibung

S Gelcoats sind ready to use, leicht zu sprühen, standfest, schnell härtend und benötigen nur die korrekte Mengenzugabe eines entsprechenden MEKP Härters
Diese sind in limitierten Farben verfügbar. Individuelle Farbanpassung ist jedoch möglich

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Ansprechpartner

Wichtigste Eigenschaften & Vorteile

mit Füllstoffen
niedrige Schrumpfung
niedriger Styrolgehalt
mittlere Reaktivität
mittlere Viskosität
pigmentiert
Vorbeschleunigt
thixotrop

Anwendung

Haltbarkeit und Lagerung

Bitte das Sicherheitsdatenblatt aufmerksam lesen
Im dunklen lagern, nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.
Lagerung bei Raumtemperatur unter 25°C. Behälter erst unmittelbar vor dem Benutzung Öffnen. Durch Erhöhung der Lagertemperatur verkürzt sich die Haltbarkeit.

EIGENSCHAFTEN ⁽¹⁾

Eigenschaften

Lagestabil bei 23°C und Lagerung im Dunkeln

Dichte - 23 °C

Prüfmethode

B020

Einheit

Monate

g/cm³

Typische werte

4

1.48 - 1.53

Rheologie

Viskosität nach Brookfield RVF bei 23°C, sp 4 rpm 4

Cone & Plate at 23°C

A050

A010

mPa.s

mPa.s

11000-18000

200-300

Reaktivität

Gelierzeit auf 23°C + 1,5% MEKP50

G020

Minuten

10 - 15

Film Eigenschaften

Komplett/Vollständig Verbergen

Mikron Nass

Varies upon colour type

1) Testen Sie in Ihrer Anwendungen gründlich, bevor Sie in größerem Maßstab einsetzen. Die Gelzeiten können aufgrund des reaktiven Charakters dieser Materialien und der verschiedenen Marken von Härtingsadditiven variieren. Testen Sie immer im kleinen Maßstab, bevor Sie große Mengen ansetzen.

Die Informationen in diesem Dokument (die nur zu Erläuterungszwecken bestimmt ist) enthalten richtig sind und wird auf unseren technischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und auf die Literatur, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Eine solche Information bezieht sich nur auf den Einsatz der Produkte in reinem Zustand und für den angegebenen Zweck. Nichts in der in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten als eine Garantie oder eine Darstellung (explizit oder implizit) durch den Hersteller zu sein, und / oder durchgeführten oder verletzen eventuell vorhandener Patente auszulegen. Der Hersteller muss unter keiner Haftung oder Verantwortung für eine der Informationen gemäß diesem Dokument oder für Fehler, Auslassungen oder falsche Angaben vorgesehen sein, auch im Hinblick auf die Ergebnisse, um durch den Einsatz der oben genannten Informationen erhalten werden.