

PUR BESCHLEUNIGER

01/21 Februar 2021

:: CHARAKTERISTIK

PUR-BESCHLEUNIGER ist ein Zusatz, der die Topfzeit einiger FLEXOVOSS-Massen verkürzt.

:: EINSATZGEBIET

Verminderung der Topfzeit, der Zeit bis zur Entformung und der Zeit bis zum Erreichen der Endhärte bei:

Flexovoss K6S und K6T Elastocoat C 6698/70 Flexovoss K6H Elastocoat C 6770/1 Flexovoss K7 Elastocoat C 6781 Flexovoss K14 Elastocoat C 6782

PRODUKTDATEN

Materialdaten des Produktes

Aussehen

0,1 bis 0,5 Gew.-% (ein Zusatz von 0,15 % halbiert etwa die Topfzeit) Zugabemenge

:: VERARBEITUNG

Die Zugabemenge von PUR-BESCHLEUNIGER wird auf die Mischung aus A- und B-Komponente bezogen errechnet und dem fertigen Gemisch kurz vor der Verarbeitung zugesetzt. Aufgrund der relativ geringen Zugabe ist ein sorgfältiges Vermischen Voraussetzung für einen einwandfreien Ablauf der Reaktion.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufsund Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50 25436 Uetersen Germany www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT

AMTSGERICHT Pinneberg – HRB 0265 EL USt-Id-Nr.: DE134800975 ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER Dieter Voss, Klaus Voss, Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN Ratingen, Oschatz, Kolbermoor Qualitätsmanagement-System zertifiziert von LLOYD'S nach der Qualitätssicherungsnorm DIN EN ISO 9001: 2015

Elastocoat C 6905

