

SICOVOSS RF Härter

Vernetzer für Formenbausilikone RF PRO und RF SOFT

01/21
Februar 2021

CHARAKTERISTIK

SICOVOSS RF Härter ist ein flüssiger Silikonhärter zur Vernetzung der Formenbausilikone SICOVOSS RF PRO und SICOVOSS RF SOFT.

EINSATZGEBIET

Bei Verwendung von SICOVOSS RF Härter zur Vernetzung von Silikonformen, können diese für Abformungen mit Polyesterharz, Gips, Beton, Wachs und niedrigschmelzenden Metalllegierungen eingesetzt werden. Mit SICOVOSS RF Härter hergestellte Formen eignen sich insbesondere für die Abformung mit Polyurethanharzen und -schäumen sowie Epoxidharzen.

PRODUKTDATEN

Aussehen	farblose Flüssigkeit
Geruch	charakteristisch
Dichte bei 20°C	ca. 0,96 g/cm ³
Viskosität (kinematisch bei 25°C)	15 mm ² /s (nach DIN 51562)
Zugabemenge zu RF PRO o. RF SOFT	5 Gew.-%
Lagerung (kühl und trocken)	mindestens 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

VERARBEITUNG

Der Silikonhärter SICOVOSS RF Härter ist speziell auf die beiden Formenbausilikone SICOVOSS RF PRO und SOFT abgestimmt. Üblicherweise erreichen die Silikone bei Zugabe von 5% Härter Topfzeiten von 60-90 min. Sollen kürzere Verarbeitungs- und Härtezeiten erreicht werden, wird die Mitverwendung von SICOVOSS RF Härterbeschleuniger empfohlen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT

Uetersen

AMTSGERICHT

Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER

Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN

Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015

