VOSSCHEMIE

SPRÜHKLEBER HIGH TACK

Zubehör geschlossene Verfahren

01/20
September 2020

:: CHARAKTERISTIK

SPRÜHKLEBER HIGH TACK ist ein lösemittelbasierter Sprühkleber mit Elastomeren und Kunstharzen. Er ist als Hilfsstoff zum Positionieren von Faserverstärkungen und Kernmaterialien (z. B. PU-, PVC-, PET-Schäume) im Infusions-, (Light-)RTM- und Prepreg-Verfahren konzipiert. In der richtigen Menge angewendet, beeinflusst er weder die Härtung des Harzes noch die Festigkeiten des Verbundwerkstoffes.
Auf Grund der Vielzahl von Materialien am Markt empfiehlt sich immer ein Vorversuch, um die Eignung des Materials für Ihren konkreten Einsatz sicher zu stellen.

:: EINSATZGEBIET

Positionierung und Fixierung von
- Glas-, Kohle-, Kevlar- und anderen Fasern
- Schäumen aus PU, PVC, PET und mehr
- Komplexen
- Mehreren Lagen dieser Materialien in horizontaler, vertikaler und „über Kopf“ Ausrichtung

:: PRODUKTDATEN

Materialdaten

Aussehen	milchig/transparent
Chemische Basis	Elastomere und Kunstharze in Lösemitteln
Trockenrückstand	ca. 47%
Lagerfähigkeit	ca. 6 Monate bei mind. 15 – max. 30 °C

:: VERARBEITUNG

Vor Gebrauch kräftig schütteln! Aus einer Entfernung von 10-20 cm langsam und gleichmäßig einen dünnen Klebefilm aufsprühen.
Die Ablüftzeit für Faserlagen beträgt 10 bis 120 Sekunden, je nach Umgebungstemperatur und gewünschter Klebwirkung. Für die Positionierung von Schaumeinlegern sind Ablüftzeiten von 30 Sekunden bis 10 Minuten empfohlen. Die zu fixierenden Materialien müssen mit Kraft angedrückt werden.

Die zu verklebenden Materialien müssen sauber, trocken und frei von Staub sein.
Die vollen Klebeigenschaften sind nach 48h erreicht, wobei im geschlossenen Prozess nicht so lange gewartet werden muss.

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015