

THIXOTROPIEPULVER TX1

Füllstoffe

01/20
Januar 2020

CHARAKTERISTIK

Thixotropiepulver TX 1 wird zur strukturellen Eindickung von Polyesterharzen eingesetzt, wenn verhindert werden soll, dass über Thixotropiepaste Fremdharz in das einzudickende Harz gelangt.

EINSATZGEBIET

Zur Eindickung von Polyesterharzen, um ein Abfließen an der Senkrechten zu verhindern. Herstellung von Thixotropiepaste. Thixotropierung von Spezial-Polyesterharzen, wie z.B. flammwidrige Harze oder Harze mit besonderen mechanischen oder chemischen Eigenschaften, in die kein Standardharz eingebracht werden soll.

PRODUKTDATEN

Materialdaten

Farbe	weisslich
Konsistenz	pulverförmig
Schüttgewicht	ca. 50g/l
Zugabemenge	0,5 – 3,0 Gew.-%
Lagerung (kühl und trocken)	mindestens 6 Monate im ungeöffneten Originalgebände

VERARBEITUNG

Je nach Konsistenz des Basisharzes werden 0,5 - 3 Gew.-% Thixotropiepulver TX 1 zugesetzt, um eine thixotrope Einstellung zu erreichen. Das Pulver muss sehr sorgfältig und klumpenfrei in das nicht katalysierte Harz eingerührt werden.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

VOSSCHEMIE GMBH

Esinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de

SITZ DER GESELLSCHAFT
Uetersen

AMTSGERICHT
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8

GESCHÄFTSFÜHRER
Dieter Voss, Klaus Voss,
Hans-Joachim Rohde

NIEDERLASSUNGEN
Ratingen, Oschatz, Kolbermoor

Qualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2015

