

V-11 GLASFASER- SPACHTEL

Spachtelmasse

01/20
Januar 2020

:: CHARAKTERISTIK

V-11 ist eine Füll- und Klebmasse aus hochreaktivem Reparaturharz mit eingemischten Glasfasern. Die Masse härtet schnell aus und weist einen geringen linearen Schrumpfung auf.

:: EINSATZGEBIET

Verfüllung und Abdeckung stark korrodierter Bleche (mit Polyester-Spachtelmasse als Haftbrücke). Klebeverbindung von Holz, GFK und anderen Werkstoffen.

:: PRODUKTDATEN

Materialdaten

Farbe	honigfarben
Einstellung	aminbeschleunigt
Konsistenz	pastenförmig
Viskosität	thixotrop
Spezifisches Gewicht	1,35 kg/l
Lagerung (kühl und trocken)	mindestens 6 Monate im ungeöffneten Originalgebinde

:: VERARBEITUNG

V-11 wird in dünnen Schichten bis zu 5 Millimetern mit einem Spachtel oder einem Pinsel auf den sauberen, fettfreien, trockenen und möglichst rau angeschliffenen Untergrund aufgetragen. Bei der Anwendung auf Blech muss Polyester-Spachtelmasse als Haftbrücke eingesetzt werden. Ein Kilogramm V-11 hat ein Volumen von 750 ml. Zur Verarbeitung wird der Faserspachtel mit 3 Gew.-% BPO- Härterpaste intensiv vermischt. Die Verarbeitungszeit beträgt bei 20°C vier Minuten. Nach 15 Minuten ist die Oberfläche schleifbar, ohne dass sich das Papier zusetzt. Das Produkt kann bis zu Temperaturen von 5°C (bei 4 % Härterzugabe) verarbeitet werden. Die Härtung verlangsamt sich jedoch. Da V-11 an der Oberfläche leicht klebrig bleibt und um Poren in der Oberfläche zu verfüllen, wird das Produkt mit Feinspachtelmasse UPS FEW nachbehandelt.

Als Lackieruntergrund wird das Faserharz mit ggf. Spritzfüller UPS SPRAY und mit einem Acryl-Füller abgedeckt.

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE