

AF.25 Primer Wet on Wet

2K Acrylfüller

V01
07/2025

Beschreibung

- 2K Acryl Nass-in-Nass-Grundierung
- Trocknungszeit (Nass-in-Nass): 20 min. / 20°C Objekttemperatur

Einsatzgebiet

- Der Primer kann auf Stahl, Aluminium, verzinkten Untergründen, KTL und verschiedenen Kunststoffen (ABS, PA6, PP/EPDM, PC, PVC) verwendet werden

Vorteile

- Sehr einfache Anwendung
- Geringer Materialverbrauch aufgrund hervorragende Verlaufseigenschaften
- Glatte und seidenmatte Oberfläche
- Kein Einfluss auf das endgültige Aussehen des Klarlacks (keine Schleifspuren, Schrumpfung, Orangenhaut usw.)
- Korrosionsschutz

Produktangaben


Materialdaten

Farbton Primer:	Weiß, Grau oder Schwarz
Farbton Härter:	farblos bis leicht gelblich
V.O.C.:	2004/42/IIB(c)(540) < 540g/l
Lagerstabilität:	12 Monate in ungeöffneter Verpackung bei 20°C
Dichte Primer bei 20 °C:	1,38 - 1,44 g/cm ³
Dichte Härter bei 20 °C:	0,96 - 0,98 g/cm ³
Trockenschichtdicke:	20 – 30 µm
Theoretische Reichweite Standard:	19 – 20 m ² /l

Verarbeitung

Es wird dringend empfohlen im System zu arbeiten. Bei Verwendung von systemfremden Verdünnungs- und Härtermaterialien können Trocknungs- und Haftungsprobleme nicht ausgeschlossen werden. Der Untergrund sollte trocken, sauber, fettfrei, mattiert und völlig frei von Verunreinigungen sein.

MISCHUNGSVERHÄLTNIS

		nach Volumen	nach Gewicht
	AF.25 Primer AF.25 Härter Acryl Thinner (Standard/ Fast/ Slow)	3 1 15% von A+B Komp.	100 g 23 g 12,5 g

SPRITZVISKOSITÄT




	DIN cup 4mm bei 20°C	15 - 18 Sekunden
---	----------------------	------------------

AF.25 Primer Wet on Wet

2K Acrylfüller

V01
07/2025

ANWENDUNG

		Düsengröße / Spritzdruck
	Fließbecher Spritzpistole	Düsengröße: 1,2 - 1,3 mm Luftdruck: Bitte die Angaben des Lackierpistolenherstellers beachten
		Spritzgänge
	Verarbeitung	1
	Topfzeit bei 20°C	30 - 40 min
	Abluftzeit	20 Minuten
	Trockenschichtdicke	20 - 30 µm Schichtdicke
	Verarbeitungsbedingungen	Temperatur 18 - 23°C relative Luftfeuchtigkeit 40 - 60%
	Objekttemperatur	20°C
	Überlackierbar nach	20 Min
	IR Trocknung	12- 15 Minuten. Bitte befolgen Sie die Empfehlungen des Herstellers. Halten Sie die Abluftzeiten vor der Trocknung ein.

AF.25 Primer Wet on Wet

2K Acrylfüller

V01
07/2025



Lager- und Liefer- bedingungen

Vor Frost, Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren.

Empfohlener Lager- und Transporttemperaturbereich: +10 bis +30°C. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen.

Hinweis: Die Lager- und Transporttemperatur darf nicht unter +5°C liegen. Das Produkt auf Raumtemperatur natürlich akklimatisieren.



Hinweis

Lassen Sie das Produkt die empfohlene Anwendungstemperatur auf natürliche Weise erreichen (vermeiden Sie schnelles Aufheizen/Abkühlen). Es wird nicht empfohlen, das Produkt bei einer Temperatur unter 18°C aufzutragen. Niedrige Anwendungstemperaturen verändern die Eigenschaften der Beschichtung und können den visuellen Effekt beeinträchtigen. Vor der Anwendung sollten die Produkttemperatur, die Spritzkabinen-Temperatur und die Objekttemperatur auf etwa 20°C eingestellt werden.



Vorsichts- maßnahmen

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE