

:: Flex

Polyester-Kunststoffkonturspachtel

CHARAKTERISTIK

Flex ist ein Zweikomponenten Polyester-Kunststoffkonturspachtel

- Zur Nachbehandlung reparierter Kunststoffteile
- Ermöglicht Feinverspachtelung leichter Unebenheiten und Kratzer
- Optimale Viskositätsvorgabe vermittelt eine homogene und geschmeidige Oberflächenverspachtelung
- Oberflächentrockene Aushärtung verhindert das Verkleben des Schleifpapiers
- Der genau abgestimmte Härtegrad (Shore-Härte) des Kunststoffkonturspachtels verhindert ein Ausfedern während des Schleifvorgangs. So kann der Spachtel gegen Null gehend geschliffen und ein glatter Übergang vom Untergrund zur Spachtelstelle erreicht werden.
- Weiche und leichte Schleifbarkeit.

EINSATZGEBIET

Zum Ausspachteln kleinerer Unebenheiten und Kratzern an Kunststoffstoßstangen von Kraftfahrzeugen im PKW- und LKW- Bereich, sowie auf fast allen anderen im Kfz- Bereich vorkommenden Kunststoffen nach entsprechender Vorbehandlung.

PRODUKTANGABEN

MATERIALDATEN

- Lieferviskosität bei 20°C: pastös
- VOC - Gehalt: 2004/42/II B (b) (250) <250g/l
- Farbton: schwarz-grau

VERARBEITUNG**UNTERGRUND:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

DOSIERUNG:

Zugabe von 2-3 Gew% Härterpaste.

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

TOPFZEIT:

Bei +20°C Raumtemperatur, 4-5 Minuten.

REAKTIONSTEMPERATUR:

mindestens +5°C.

AUFTRAG:

Spachteln

TROCKENZEIT:

Lufttrocknung bei +20°C Raumtemperatur, 20 - 30 Minuten

SCHLEIFBARKEIT:

Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

Als Füllspachtel



09/2026

Vorschliﬀ - Trocken mit P80 - P120
Nachschliﬀ - Trocken mit P120 - P 240
Als Feinspachtel
Vorschliﬀ - Trocken mit P120 - P180
Nachschliﬀ - Trocken mit P180 - P240

LAGERUNG:

ca. 12 Monate bei 18 - 20° C im geschlossenen Originalgebinde. **Für Gebindegrößen ab 3 kg gelten eingeschränkte Haltbarkeiten.**

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE