

:: HS-Acryl Tape

Doppelseitiges Klebeband

CHARAKTERISTIK

Das HS-Acryl – Tape ist besonders für dauerhafte Verbindungen im Innen- und Außenbereich bestimmt. Es ist einsetzbar auf den verschiedensten Untergründen, wie Metall, Holz, Glas und verschiedene Kunststoffen.

Produktmerkmale:

- Druckunempfindlich
- Hohe Klebekraft
- Ausgezeichnete Scherstabilität

EINSATZGEBIET

Befestigen von Teilen in Außen – und Innenbereich, Emblem und Abzeichen, Außen- und Innenrückblickspiegel sowie Auswuchtgewichte

PRODUKTANGABEN

Materialdaten:

(Durchschnittswerte)

Träger: Low Density Polyethylen (LDPE)

Farbton: Grauer Acrylschaum

Schichtdicke: 0,8mm

Dichte: 740 kg/m³

180° Abzugsadhäsion auf rostfreiem Stahl 1400 N/m

Dynamische Scheradhäsion 72N/cm²

Statische Scheradhäsion auf rostfreiem Stahl

(2kg auf 625mm²) 500 Stunden

Temperaturwiderstand – Kurzzeit (4 Std.) 150°C
Temperaturwiderstand - Langzeit (200 Std.) 90°C
Einsatztemperatur- Bereich: -40°C bis +90°C (Kurzzeit +150°C)
Lösungsmittelbeständigkeit: keine Veränderung
UV- Beständigkeit: gut
Feuchtigkeits- Beständigkeit: hervorragend
Abmessungen: Standardrollenlänge: 10 m
Breiten: 9, 12, 19, 25 mm

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur zwischen 15°C und 30°C. Oberfläche muss sauber und frei von Schmutz und Fett sein. Um die höchste Klebkraft zu erreichen ist der erste Anpressdruck mit einem Maximum an Kraft auszuführen. Die höchste Klebkraft wird nach einem Zeitraum von 24 Stunden bei 23°C erreicht.

HINWEISE

Lagerung nur in sauberen, trockenen, gut belüfteten Bereichen. Lagertemperatur 10°C bis 30°C. Unter diesen Bedingungen wird eine Haltbarkeit von mindestens 12 Monaten garantiert.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung



03/2021

erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE