

## :: Soft

### Polyester-Füllspachtel

#### **CHARAKTERISTIK**

Soft ist ein 2-K Polyester-Schnellspachtel

- Hoher Feinheitsgrad
- Porenfreie Oberfläche
- Thixotrop eingestellt
- Homogene und geschmeidige Oberflächenverspachtelung
- Oberflächentrockene Aushärtung
- Leichte Schleifbarkeit
- Nur für Stahluntergründe
- Nicht für Zink- und Aluminiumuntergründe

#### **EINSATZGEBIET**

Zum Ausspachteln tiefer Unebenheiten und Beulen an Kraftfahrzeugkarosserien im PKW-, LKW-, Bus- und Schienenfahrzeugbereich sowie zum Überdecken von Füll- und Faserspachtel.

#### **PRODUKTANGABEN**

##### **MATERIALDATEN:**

- **Lieferviskosität bei 20°C:** pastös
- **VOC - Gehalt:** 2004/42/IIB (b) (250) < 250g/l
- **Farbton:** beige

#### **VERARBEITUNG**

##### **UNTERGRUND:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

**DOSIERUNG:**

Zugabe von 2-3 Gew% Härterpaste.

Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

**TOPFZEIT:**

**Soft:** 3-4 Minuten bei + 20°C Raumtemperatur

**Soft lang:** 5-6 Minuten bei + 20°C Raumtemperatur

**REAKTIONSTEMPERATUR:**

mindestens +5°C.

**AUFTRAG:**

Spachteln

**TROCKENZEIT:**

Lufttrocknung bei +20°C Raumtemperatur, 20 - 30 Min

**SCHLEIFBARKEIT:**

Im Anschluss an die vorgegebenen Trocknungszeiten.

**Als Füllspachtel**

Vorschleif - Trocken mit P80 - P120

Nachschleif - Trocken mit P120 - P 240

**ÜBERARBEITUNG:**

Der Softspachtel kann mit folgenden CS-Produkten überarbeitet werden

- Elastic weiss oder Elastic beige und Spray

**LAGERUNG:**

Ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20°C in geschlossenen Originalgebinden



03/2021

## SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE