

ARAMIDGEWEBE VC1 AG 170

01/12
November 2012

Verstärkungsmittel

CHARAKTERISTIK

ARAMIDGEWEBE VC1 AG 170 ist ein bidirektionales Gewebe 2/2 Körperbindung und 170 g/m² Flächengewicht. Die aromatische Polyamidfaser ist für den Einsatz in Verbundwerkstoffen aus Polyester-, Vinylester- und Epoxyharzen geeignet. Besonders hervorstechend sind das geringe Gewicht, die hohe Elastizität und die gute Zugfestigkeit der Faser. Die Rolle ist ca. 1,27 cm breit und 100 m lang.

EINSATZGEBIET

Geeignet für witterungs- und wasserbelastete Bauteile und Beschichtungen

PRODUKTDATEN

Materialdaten

Fadengewicht	127 tex
Anzahl der Fäden	6,8 ± 2% Fäden / cm
Zugfestigkeit	> 4500 N/5cm
Gewebedicke	ca. 0,3 mm

Das Gewebe ist symmetrisch. Die Eigenschaften gelten für Kett- und Schussrichtung.

VERARBEITUNG

Zu verarbeiten im Handauflege-, Folien- und Vakuum-Injektionsverfahren. Zu verwenden für die Verstärkung von Polyester-, Vinylester- und Epoxid-Harzen.

VOSSCHEMIE GMBHEsinger Steinweg 50
25436 Uetersen
Germany
www.vosschemie.de**SITZ DER GESELLSCHAFT**
Uetersen**AMTSGERICHT**
Pinneberg – HRB 0265 EL
USt-Id-Nr.: DE134800975
ILN: 41 02870 00000 8**GESCHÄFTSFÜHRER**
Ellen Voss, Dieter Voss,
Klaus Voss, Hans-Joachim Rohde**NIEDERLASSUNGEN**
Ratingen, Oschatz, KolbermoorQualitätsmanagement-System
zertifiziert von LLOYD'S nach
der Qualitätssicherungsnorm
DIN EN ISO 9001 : 2008

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE