

SC TERRASSEN- ÖL

August 2012

:: CHARAKTERISTIK

SC Terrassen- ÖL ist ein Holz-Versiegelungsanstrich auf Ölbasis mit Mikro-Cover-Effekt auf der Oberfläche. Durch die besondere Formulierung ist das Öl besonders witterungsbeständig. Die Holzfasern werden vom Öl ummantelt und werden so wirkungsvoll vor einer frühzeitigen Austrocknung und damit verbundene Rissbildung geschützt. Über die Pigmentierung des SC Terrassen- Öls wird der ursprüngliche Holzfarbton intensiviert. Der Holzanstrich enthält Inhaltsstoffe die vorbeugend zum Schutz der Beschichtung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall wirken.

:: EINSATZGEBIET

SC Terrassen- ÖL ist geeignet für alle aufnahmefähigen Hölzer und Holz- Bauteile im Außenbereich wie z.B. Holzdecks, Riffelholzdielen, Zäunen, Sichtblenden, Pergolen, Portale, Balkone. Weiterhin geeignet für Holzarten im Außenbereich wie z.B. Garapa, Douglasie oder Kiefer.

TIPP: Zur Farbtonbeurteilung Probeanstrich an unauffälliger Stelle anlegen.

:: PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	Verpackung	1 Ltr. / 3 Ltr. / 10 Ltr.
	Farbton	schwach-bräunlich pigmentiert
	Spez. Gewicht	0,9 g/ cm ³
	Temperatur-Einsatzbereich	+ 5° C bis + 35° C
	Verbrauch	ca. 150ml - 200 ml / m ² , je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
	Trockenzeit bei 20°C	ca. 24 – 48 Stunden

:: VERARBEITUNG

Neues Holz (vor allem druckimprägnierte Hölzer) sollte im ersten Jahr unbehandelt bleiben, um eine geregelte Trocknung sowie eine Öffnung der Poren zu erreichen. In der folgenden Saison wird (wie auch bei bereits vergrauten Hölzern) eine Reinigung mit SC-HOLZ-ENTGRAUER vorgenommen, bevor die Behandlung mit dem SC Terrassen- ÖL erfolgt. Tanninhaltige Holzarten sollten mit dem SC HOLZ-ENTGRAUER neutralisiert werden.

Mit anderen Ölen bearbeitete Oberflächen werden mit der Kombination SC HOLZ-ENTGRAUER und SC Terrassen- ÖL behandelt, sobald sie leicht vergraut sind. Lackierungen oder Lasuren sind vor dem Einsatz des SC Terrassen- ÖL`s restlos zu entfernen.

Das Holz muss trocken (nach Reinigung mit HOLZ-ENTGRAUER mind. 2 Tage Trockenzeit) und aufnahmefähig sein. Das SC Terrassen- ÖL kann bei trockener Witterung zwischen 5°C und 35°C verarbeitet werden. SC Terrassen- ÖL wird sorgfältig aufgerührt und mit Pinsel oder Rolle zweimal- bei besonders trockenem oder porösem Holz dreimal - in Abständen von 15 bis 25 Minuten aufgetragen. Dabei dürfen die einzelnen Schichten nicht trocknen, es muss nass-in-nass gearbeitet werden.

Wichtig: Nach dem letzten Anstrich muss nach ca. 30-60 Minuten das überschüssige Material mit einem sauberen Tuch entfernt werden. Ansonsten kann die Oberfläche klebrig bleiben.



Die vollständige Trocknungszeit der Ölbehandlung bei 20°C beträgt 24 bis 48 Stunden bei 20°C

Folgende Faktoren beeinflussen die Notwendigkeit eines Wiederholungsanstriches:

- die Witterungsbelastung (vor allem bei waagerechten Flächen)
- die Intensität der Nutzung
- die allgemeine Aufnahmefähigkeit des Holzes
- die einsetzende Vergrauung des Holzes

Erfahrungsgemäß ist ein Wiederholungsanstrich pro Jahr notwendig.

Dazu muss die Oberfläche nur gereinigt, nicht aber angeschliffen werden.

SC Terrassen- ÖL sollte grundsätzlich nicht bei direkter starker Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.

Arbeitsgeräte, mit denen das SC Terrassen- ÖL verarbeitet worden ist, können mit Farbverdünnung oder Reinigungsbenzin gereinigt werden, solange das Öl noch nicht getrocknet ist. Getrocknetes SC Terrassen- ÖL kann nur noch mit einem Farbfarmer abgelöst werden.

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Mit Ölen aus der SCANDICARE Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.

„Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen“

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.scandiccare.de