

# PS MULTI- LACKSPACHTEL

für den innen und Außenbereich

Juni 2014

## CHARAKTERISTIK

**PS MULTI- LACKSPACHTEL** ist ein multifunktionell einsetzbarer 1- Komponenter Kunstharzspachtel für alle Arbeiten im Malerbereich. Er findet seine Anwendung zum schnellen glätten, Füllen und Ausbessern von Rissen, Löchern, Nahtstellen und Spalten im Innen und Außenbereich. Die Spachtelmasse hat eine gute Haftung auf Holz- und Metalluntergründen. Darüber hinaus zeichnet sich die Spachtelmasse durch seine schnelle Trocknung und der besonders guten Schleifeigenschaften aus.

## EINSATZGEBIET

- Egalisierung von kleinen und größeren Unebenheiten auf Metall und Holzuntergründen Ausbesserung von kleinen Kratzern und Lackschäden
- Erzielung einer feineren und weniger saugfähige Oberfläche, vorhandene Poren und Unebenheiten werden geschlossen.
- Konturen und Ausgleichsmasse bei Reparaturarbeiten.
- Aufarbeitung von Stoßstellen, Ausbrüchen und Verwitterungsspuren in Holzoberflächen wie z.B. Fenster und Türen sowie deren Rahmen vor einem Neuanstrich.

## PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	Verpackung	Tube: 250g Dose: 800g
	Farbton	weiß
	Dichte bei 20°C	2,2 g/cm <sup>3</sup>
	Verarbeitungstemperatur	Zwischen +7°C und 30°C
	Objekt- Raumtemperatur	Mindestens +5°C
	Verbrauch	ca.350- 600g/m <sup>2</sup> , je nach Auftragsstärke
	Trocknung	In Abhängigkeit der Schichtstärke schleifbar
	Schichtstärke	ca.3- 4 Std./20°C komplett getrocknet 24Std./20°C
	Nassschichtdicke ( Rissfrei)	max. 1000µ
	Basis	Kunstharz-Kombination
Reinigungsmittel	Universal - Kunstharzverdünner	
Werkzeug direkt nach Gebrauch reinigen!		

### :: VERARBEITUNG

Der Untergrund muss für die Spachtelarbeiten, frei von Schmutz oder losen Teilen sein.

Alle trennenden Substanzen müssen restlos entfernt werden. Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden. Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen und unbehandelte Holzoberflächen sollten mit einer geeigneten Holzgrundierung (Vorstreichfarbe auf Kunstharzbasis) vorbehandelt werden. Die Grundierung muss vollständig getrocknet sein, bevor der Spachtel aufgebracht wird.

Holzflächen die eine gleichmäßige Spachtelschicht aufweisen, können auch ohne einen Vorlack lackiert werden.

**PS MULTI- LACKSPACHTEL** wird direkt aus dem Gebinde mit einem Spachtel/ Spachtelmesser auftragen und geglättet. Nach der Trocknung (je nach Schichtstärke ca. 3 bis 4 Stunde/ 20°C) kann die Spachtelmasse geschliffen werden. Nach der vollständigen Aushärtung (ca. 24 Std/ 20°C) kann die Spachtelmasse mit wasserverdünnbaren- und Kunstharzlacken überarbeitet werden.

Für den Einsatz auf Holzuntergründen im Außenbereich kann es aufgrund typischer Holzeigenschaften wie das Quellen und Schwinden, zu Abplatzungen kommen. Hierzu informiert das BFS-Merkblatt Nr. 18 des Bundesausschusses Farbe und Sachwertschutz, Frankfurt.

### :: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE